



SONCINO (CR)
 via Bindina 8 - 26029
 Tel. 0374.85462
 e-mail: info@danesilaterizi.it

Caratteristiche generali

Lunghezza	33 cm
Larghezza	8 cm
Altezza	25 cm
Percentuale di foratura	65%
Pezzi per pacco	144
Peso dell'elemento	4 Kg
Peso pacco	580 Kg
Spessore muratura	8 cm
Pezzi al m ²	12
Pezzi al m ³	145

Caratteristiche strutturali

Campo d'impiego: Muratura di tamponamento

Caratteristiche termiche

Spessore muratura	8 cm
Conducibilità termica dell'elemento	0,187 W/mK
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	0,217 W/mK
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale	1,811 W/m ² K
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	0,19 W/mK
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale	1,659 W/m ² K
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	2,93 ore
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	0,889 -
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	1,61 W/m ² K
Massa superficiale al netto degli intonaci	59 kg/m ²
Calore specifico	1000 J/kgK
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5-10
* 1,5 cm intonaco interno (?=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (?=0,82 W/mK)	

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)

Spessore muratura	8 cm
	40 dB