



SONCINO (CR)
 via Bindina 8 - 26029
 Tel. 0374.85462
 e-mail: info@danesilaterizi.it

Caratteristiche generali

Lunghezza	33 cm
Larghezza	12 cm
Altezza	25 cm
Percentuale di foratura	65%
Pezzi per pacco	96
Peso dell'elemento	6 Kg
Peso pacco	580 Kg
Spessore muratura	12 cm
Pezzi al m ²	12
Pezzi al m ³	97

Caratteristiche strutturali

Campo d'impiego: Muratura di tamponamento

Caratteristiche termiche

Spessore muratura	12 cm
Conducibilità termica dell'elemento	0,211 W/mK
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	0,24 W/mK
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale	1,459 W/m ² K
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	0,213 W/mK
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale	1,337 W/m ² K
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	4,32 ore
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	0,785 -
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	1,145 W/m ² K
Massa superficiale al netto degli intonaci	90,4 kg/m ²
Calore specifico	1000 J/kgK
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5-10
* 1,5 cm intonaco interno (?=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (?=0,82 W/mK)	

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)

Spessore muratura	12 cm
	40 dB