



DU220 - Doppio UNI 12.19.25

SONCINO (CR)
 via Bindina 8 - 26029
 Tel. 0374.85462
 e-mail: info@danesilaterizi.it

Caratteristiche generali

Lunghezza	25 cm	
Larghezza	12 cm	
Altezza	19 cm	
Percentuale di foratura	< 45%	
Pezzi per pacco	160	
Peso dell'elemento	5 Kg	
Peso pacco	804 Kg	
Spessore muratura	12 cm	25 cm
Pezzi al m ²	19,8	40
Pezzi al m ³	164,6	159,9

Caratteristiche strutturali

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	13 N/mm ²
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	2,2 N/mm ²
Campo d'impiego: Muratura portante in zona sismica (spessore 25 cm) - Muratura di tamponamento	

Caratteristiche termiche

Spessore muratura	12 cm	25 cm
Conducibilità termica dell'elemento	0,231 W/mK	0,234 W/mK
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	0,24 W/mK	0,261 W/mK
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale	1,504 W/m ² K	0,853 W/m ² K
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	0,229 W/mK	0,233 W/mK
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale	1,363 W/m ² K	0,776 W/m ² K
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	5,26 ore	10,4 ore
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	0,695 -	0,302 -
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	1,045 W/m ² K	0,258 W/m ² K
Massa superficiale al netto degli intonaci	118,8 kg/m ²	226,3 kg/m ²
Calore specifico	1000 J/kgK	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5-10	
* 1,5 cm intonaco interno (?=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (?=0,82 W/mK)		

Resistenza al fuoco

Spessore muratura	12 cm	25 cm
REI	-	120
EI	240	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)

Spessore muratura	12 cm	25 cm
	44,8 dB	49 dB

Fomaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
 C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
 Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
 Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

Danesi Doppio Uni 12.19.25 - Muratura in elevazione di spessore ___ cm, confezionata con blocchi in laterizio. Dimensioni nominali 12x19x25 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali.