


2006ST
Normablok Più 12.19.25 Taglio Termico
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	12
Larghezza	cm	25
Altezza	cm	19
Percentuale di foratura		≤45%
Peso dell'elemento	Kg	4,8
Pezzi per pacco		160
Peso pacco	Kg	772
Spessore muratura	cm	25
Pezzi al m ²		38,0
Pezzi al m ³		154,0



Spessore muratura	cm	25
-------------------	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	10,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	2,2
Campo d'impiego	Muratura portante in zona sismica (spessore 24 cm) - Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica verticale dell'elemento	W/mK	0,164
--	------	-------

Voce di capitolato

Normablok Più _____ taglio termico: blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite, specifici per realizzare il primo e l'ultimo corso delle murature al fine di correggere i ponti termici lineari che si vengono a creare all'interfaccia tra muratura e fondazione, muratura e solaio, muratura e solaio di copertura. Dimensioni nominali ___x___x___, spessore ___cm; percentuale di foratura ___%. Conducibilità termica in direzione verticale dell'elemento ___ W/mK. Nota: il materiale viene fornito senza striscia isolante autoadesiva.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

www.danesilaterizi.it
info@danesilaterizi.it