


2140SC
Normablok Più CAM S40 inc.40
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	23,5
Larghezza	cm	40
Altezza	cm	24,5
Percentuale di foratura		≤55%
Peso dell'elemento	Kg	18,4
Pezzi per pacco		32
Peso pacco	Kg	593
Spessore muratura	cm	40
Pezzi al m ²		16,7
Pezzi al m ³		41,7



Spessore muratura		cm	40
Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali		N/mm ²	9,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali		N/mm ²	2,2
Campo d'impiego	Muratura portante (NTC 2018§ 7.8.1.2) – Muratura di tamponamento		
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale		W/mK	0,071
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*		W/m ² K	0,171
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)		ore	30,35
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)		-	0,005
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)		W/m ² K	0,001
Massa superficiale al netto degli intonaci		kg/m ²	338
Calore specifico		J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo		-	40
* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)			
Resistenza al fuoco		REI	240
		EI	240
Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)		dB	51,9
Volume di malta		dm ³ /m ²	11,8
		dm ³ /m ³	29,5

Voce di capitolato

Danesi Normablok Più CAM S40 incastro 40 - Muratura in elevazione di spessore 40 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinary Tecnico ReMade (cert. RE0376 - nome prodotto Normablok Più CAM All Round); viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotto e con eps avente il 15% in peso di materiale riciclato. Dimensioni nominali 40x25x24,5 cm; foratura ≤ 55%. I blocchi posti in opera con incastro verticale a secco presentano centralmente una striscia orizzontale di materiale isolante avente lo scopo di isolare termicamente il giunto di malta orizzontale. Trasmittanza termica U=0,171 W/m²K.

Rev.02 - 16/07/2024

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020