


NR514
Poroton P700 17.19.50 inc.17
Stabilimento: Via Oltre Arda, 17 - 29018 - Lugagnano Val d'Arda (PC)

Lunghezza	cm	50
Larghezza	cm	17
Altezza	cm	19
Percentuale di foratura		≤ 55%
Peso dell'elemento	Kg	13,8
Pezzi per pacco		46
Peso pacco	Kg	639
Spessore muratura	cm	17
Pezzi al m ²		10,0
Pezzi al m ³		60,0



Spessore muratura	cm	17
-------------------	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	12,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	2,2
Campo d'impiego	Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,185
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,874
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,179
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,853
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	8,42
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,441
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	0,385
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	159
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5 - 10

* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-
	EI	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	46,6
--	----	------

Voce di capitolato

Danesi Poroton P700 17.19.50 incastro 17 - Muratura in elevazione di spessore 17 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 17x19x50 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 55%. Conducibilità termica dell'elemento 0,174 W/mK.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020