


**NR636**
**Poroton P700 TS 35.24,5.25 inc.35**
**Stabilimento:** Via Oltre Arda, 17 - 29018 - Lugagnano Val d'Arda (PC)

Lunghezza	cm	25
Larghezza	cm	35
Altezza	cm	24,5
Percentuale di foratura		≤55%
Peso dell'elemento	Kg	16,1
Pezzi per pacco		48
Peso pacco	Kg	780
Spessore muratura	cm	35
Pezzi al m <sup>2</sup>		17,0
Pezzi al m <sup>3</sup>		49,0


**Spessore muratura** cm **35**

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm <sup>2</sup>	11,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm <sup>2</sup>	2,2
Campo d'impiego	Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,114
<b>Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>0,304</b>
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,107
<b>Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>0,287</b>
Cond. termica della parete con malta trad. e apposita striscia isolante**	W/mK	0,104
<b>Trasmitt. parete con malta trad., apposita striscia isolante** e intonaco trad.*</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>0,279</b>
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	21,10
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,036
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m <sup>2</sup> K	0,011
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m <sup>2</sup>	309
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5 - 10

 \* 1,5 cm intonaco interno ( $\lambda=0,53$  W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ( $\lambda=0,82$  W/mK)

\*\* Il blocco posto in opera presenta centralmente una striscia orizzontale di materiale isolante avente lo scopo di isolare termicamente il giunto di malta orizzontale.

Resistenza al fuoco	REI	-
	EI	240
Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	51,2
Volume di malta	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	19,7
	dm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	56,3

**Voce di capitolato**

Danesi Poroton P700 TS 35.24,5.25 incastro 35 - Muratura in elevazione di spessore 35 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato a setti sottili e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 35x24,5x25 cm (altezza = 24,5 cm) e percentuale di foratura minore del 55%. Conducibilità termica della parete con malta tradizionale 0,114 W/mK, conducibilità termica della parete con malta termica Danesi MTM10 0,107 W/mK, conducibilità termica della parete con malta tradizionale e apposita striscia isolante 0,104 W/mK. Il blocco risponde ai requisiti CAM (cert. P259 - nome prodotto Blocchi Poroton TS).

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

