


**NF011**
**Scatola 8.25.50**
**Stabilimento:** Via Oltre Arda, 17 - 29018 - Lugagnano Val d'Arda (PC)

Lunghezza	cm	50
Larghezza	cm	8
Altezza	cm	25
Percentuale di foratura		65%
Peso dell'elemento	Kg	6,0
Pezzi per pacco		96
Peso pacco	Kg	580
Spessore muratura	cm	8
Pezzi al m <sup>2</sup>		7,7
Pezzi al m <sup>3</sup>		95,9



Spessore muratura	cm	8
-------------------	----	---

Campo d'impiego	Muratura di tamponamento
-----------------	--------------------------

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,217
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m <sup>2</sup> K	1,808
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,193
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m <sup>2</sup> K	1,677
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	2,81
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,898
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m <sup>2</sup> K	1,623
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m <sup>2</sup>	55,0
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10

\* 1,5 cm intonaco interno ( $\lambda=0,53$  W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ( $\lambda=0,82$  W/mK)

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	40,0
--	----	------

Volume di malta	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	4,7
	dm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	58,8

**Voce di capitolato**

Danesi Scatola 8.25.50 - Muratura in elevazione di spessore \_\_\_ cm, confezionata con blocchi in laterizio tradizionale. Dimensioni nominali 8x25x50 cm e percentuale di foratura maggiore del 55%. Conducibilità della parete \_\_\_ W/mK. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali. Il blocco risponde ai requisiti CAM (cert. P259 - nome prodotto Forati).

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020